

申請者	セメントの種類	圧縮強度の基準値(N/mm ²)
工場単独	N	39～60
	BB	39～51
	L	39～70
	N	18～30(軽量骨材)
株式会社大林組	N	39～60
	L	39～80
	L	63～80
	SFPC	80～120
株式会社鴻池組	N	39～60
	BB	39～51
	L	39～80
株式会社竹中工務店	N	36～78
	L	36～60
	N+SFC	36～87
	SFC	80～110
	SFPC	80～130
	N+SFPC	36～100
	N+F	36～85
	N+L	21～42